			France	Deutchland	Japan	Uk	Sweden	Italy	USA		
Désignation internationale	ISO	Werkstoff	Ancienne désignation	DIN	JIS	BS	SS	UNI	UNS	NS	UNE
1050A	Al99,5	3.0255	A5	Al99,5	(A1050)	1B	4007	9001/2	(A91050)	17010	L-3051
1200	Al99,0	3.0205	A4	Al99	A1200	1C	4010	9001/1		17005	L-3001
2007	(Al Cu4PbMg)	3.1645	(A-U4Pb)	AlCuMgPb			4335	9002/8			L-3121
2011	Al Cu6BiPb	3.1655	A-U5PbBi	AlCuBiPb	A2011	FC1	4355	9002/5	A92011		L-3192
2014	Al Cu4SiMg	3.1255	A-U4SG	AlCuSiMn	A2014	(H15)	4338	9002/3	A92014	17105	L-3130
2014A	Al Cu4SiMg(A)	(3.1255)	(A-U4SG)	(AlCuSiMn)		H15	-4338				
2017A	Al Cu4MgSi(A)	3.1325	A-U4G	AlCuMg1	(A2017)			9002/2	(A92017)		L-3120
2024	Al Cu4Mg1	3.1355	A-U4G1	AlCuMg2	A2024	2L97		9002/4	A92024		L-3140
2030	Al Cu4PbMg	(3.1645)	A-U4Pb	(AlCuMgPb)							
3003	Al Mn1Cu	3.0517	A-M1	AlMnCu	A3003			9003/1	A93003		L-3810
	Al Mn1Mg1		A-MG1	Al Mn1Mg1							L-3820
	Al Mn1Mg0,5		A-MG0,5	Al Mn1Mg0,5							
3103	Al Mn1	3.0515		AlMn1		N3	4054	9003/3		17405	L-3811
	Al Mn0,5Mg0,5			Al Mn0,5Mg0,5							
5005	Al Mg1(B)	(3.3315)	A-G0.6	(AlMg1)	A5005	N41	4106	9005/1	A95005		
5005A		3.3315	(A-G0.6)	AlMg1		N41	-4106				L-3350
	Al Mg2Mn0,8			Al Mg2Mn0,8							
5052	Al Mg2,5	3.3523	A-G2.5C	AlMg2,5	A5052		4120	9005/2		17210	L-3360
5083	Al Mg4,5Mn0,7	3.3547	A-G4.5MC	AlMg4,5Mn	A5083	N8	4140	9005/5	A95083	17215	L-3321
5086	Al Mg4	3.3545	A-G4MC	AlMg4Mn	A5086			9005/4	A95086		L-3322
5154A	Al Mg3,5(A)				(A5154)	N5		(9005/8)			
	Al Mg4,5Mn0,4			Al Mg5Mn							
5251	Al Mg2	3.3525	A-G2M	AlMg2Mn0,3		N4				17205	L-3361
5454	Al Mg3Mn	3.3537	A-G2.5MC	AlMg2,7Mn	A5454	N51		9005/3	A95454		L-3391
5754	Al Mg3	3.3535	A-G3M	AlMg3			4125				L-3390
6005A	Al SiMg(A)	3.3210	A-GS0.5	AlMgSi0,7	(A6NO1)			9006/6			L-3454
6060	Al MgSi	3.3206	A-GS	AlMgSi0,5	(A6063)	(H9)	4103	9006/1	(A96063)	17310	L-3441
6061	Al Mg1SiCu	3.3211	A-GSUC	AlMg1SiCu	A6061	H20		9006/2	A96061		L-3420
6063	Al Mg0,7Si	(3.3206)	(A-GS)	(AlMgSi0,5)	A6063	H9	4104			17310	L-3441
6082	Al Si1MgMn	3.2315	A-GSM0.7	AlMgSi1		H30	4212	(9006/4)		17305	L-3451
	Al MgSiMn										
7010	Al Zn6MgCu					DTD5130		9007/4			
7020	Al Zn4,5Mg1	3.4335	A-Z5G	AlZn4,5Mg1	(A7N01)	H17	4425	9007/1	(A97005)	17410	L-3741
7075	Al Zn5,5MgCu	3.4365	A-Z5GU	AlZnMgCu1,5	A7075	2L95		9007/2	A97075		L-3710